MIGHTYPLATE ROOF COATING

- **AUGMENTE LA FORCE DU PAPIER A TOITURE**
- **RESISTE AUX FENDILLEMENTS**
- **NE COULE PAS**
- **REDUIT LE DANGER D'INCENDIE**
- **PENETRE**
- **FACILE A APPLIQUER**

L'utilisation de MIGHTYPLATE Roof Coating sur une toiture en préserve et prolonge la vie au moyen d'une couche durable, pliable, imperméable et sans joints. Fabriqué selon des spécifications strictes de contrôle de la qualité et utilisé depuis des dizaines d'années au Canada, MIGHTYPLATE Roof Coating peut ajouter des années de service à une toiture.

MIGHTYPLATE ROOF COATING IL AUGMENTE LA FORCE DU PAPIER A TOITURE

MIGHTYPLATE Roof Coating renforce une toiture pour lui permettre de résister aux éléments nocifs de la nature. Des tests de laboratoire ont démontré que MIGHTYPLATE Roof Coating augmente la force de tension du papier à toiture d'environ 22%. De plus, les plastifiants et huiles pénétrantes de MIGHTYPLATE Roof Coating aident une toiture à rester pliable afin de résister à la contraction et à la dilatation thermiques.

MIGHTYPLATE ROOF COATING RESISTE AUX FENDILLEMENTS A BASSE TEMPERATURE

Des essais en laboratoire ont demontré que MIGHTYPLATE Roof Coating résiste aux fendillements jusqu'à -40° C. De telles températures peuvent abîmer une toiture en quelques heures. MIGHTYPLATE Roof Coating résiste aux températures les plus froides et assure une protection de qualité.

MIGHTYPLATE ROOF COATING NE COULE PAS PAR TEMPERATURE ELEVEE

Sous les températures extrêmes d'été, les enduits ordinaires tendent à se liquéfier et glisser sur eux-mêmes. Dans de tels cas, la membrane à toiture peut se retrouver exposée. MIGHTYPLATE Roof Coating ne coule pas à +100° C. Une fois qu'il est sec, il ne se liquéfie pas ni ne glisse sur lui-même. Il reste fermement en place pour assurer une protection constante. Sous des conditions normales, MIGHTYPLATE Roof Coating sèche approximativement en dix jours.

MIGHTYPLATE ROOF COATING REDUIT LE DANGER D'INCENDIE

MIGHTYPLATE Roof Coating est un système d'application à froid qui élimine le besoin d'un chaudron à goudron chaud ou d'une flamme de torche au gaz. Sans danger et facile à appliquer, il ne pose pas de danger d'incendie au batîment ni un danger à la santé des ouvriers.

MIGHTYPLATE ROOF COATING PENETRE POUR FORMER UNE ADHESION FERME

La formule spéciale de MIGHTYPLATE Roof Coating lui permet de pénétrer dans la membrane de toiture existante. Cette adhésion supérieure réduit fortement une détérioration plus avancée du système de toiture. Lorsqu'une surface est bien préparée le risque que MIGHTYPLATE Roof Coating n'adhère pas est virtuellement non-existant.

MIGHTYPLATE ROOF COATING FACILE A APPLIQUER

MIGHTYPLATE Roof Coating est appliqué tel qu'il sort du contenant - - aucun besoin de réchauffer, mélanger ou allonger. Comme il s'applique directement sur la surface existante, on élimine ainsi, dans la plupart des cas, le besoin d'enlever l'ancienne toiture. MIGHTYPLATE Roof Coating peut être appliqué à la brosse, au squeegee ou au pistolet.

QUANTITES

Les quantités sont minimums. La condition de la toiture peut nécessiter davantage de produit.

ENTRETIEN GENERAL ..... 1.5 l/m

SYSTEME DE TOITURE MIGHTYPLATE..... 3 l/m

SPECIFICATIONS

MIGHTYPLATE ROOF COATING

Product Code: 3005

MIGHTYPLATE Roof Coating meets CGSB 37-GP-16M

Use:	Waterproofing Built-Up Roof Systems
Color:	Black
Dry Mil Thickness:	0.93mm @ recommended rate
Resistant To:	Mild Acids and Bases, Corrosion, Water and Water Vapor, Saturated Solutions of Various Salts, and Sunlight
Weatherability:	Good in Arid, Tropical and Cold Climates
Application:	Heavy Brush or Spray
Physical Requirements:	
Density Grams/cc	0.97
Flash Point, PMCC (ASTM D-93), Minimum	40°C (105°F)
Consistency	Heavy Brush or Spray
Asphalt Content, Wt. %	64.23
Mineral Filler, Wt. %	4.47
Non-Asbestos Fiber, Wt. %	0.89
Phosphorus (as P_2O_5), Wt. %	0.88
Penetration, Tenth of a mm at 25°C (77°F)	240-320
Shelf Life	3 - 7 Years

Comportement à 71°C: MIGHTYPLATE Plastic Cement après le durcissement, s'affaisse moins de 6mm quand mis à l'épreuve selon les méthodes de Preuve fédérale appropriées.

Comportement à 0°C: MIGHTYPLATE Plastic Cement après le durcissement, passera l'épreuve décrite dans les Méthodes de Preuve Fédérale appropriées.

Handling Information: For safe handling of the product, read the Safety Data Sheet (SDS).

CANADA

TEXAS • ONTARIO • SASKATCHEWAN

Phone: 800-827-0711 • www.texasrefinery.ca

PRINTED 10/2015