QUICK-DRY ANTI-OXIDENE COATING

- **PROTEGE CONTRE LA ROUILLE**
- **QUALITES ADHESIVES ET PENETRANTES**
- **POUR SURFACES DE METAL**
- **POUR SURFACES DE BETON**
- **APPLICATIONS DIVERSES**
- **ECONOMIQUE**

QUICK-DRY ANTI-OXIDENE COATING est un enduit asphalte unique dont la production a demandé des années de recherche. Il résiste aux attaques constantes de la rouille et la corrosion sur le métal. Il fut développé à l'origine pour protéger les surfaces de métal à l'extérieur sous des conditions normales. Des essais ont néanmoins démontré que QUICK-DRY ANTI-OXIDENE résiste bien à l'humidité, aux vapeurs d'acide, à l'air salin et aux acides d'ensilage. Il est recommandé partout à la côte et aux sites industriels.

QUICK-DRY ANTI-OXIDENE COATING PROTEGE CONTRE LA ROUILLE

Les surfaces exposées sont constamment attaquées par la rouille et la corrosion. Si les dégâts ne sont pas décelés à temps et corrigés, cela pourrait résulter en de grosses dépenses. QUICK-DRY ANTI-OXIDENE assure la protection de toutes les surfaces de métal contre la rouille et la corrosion destructrices. Son séchage rapide prévient la propagation du dégât en élimination pratiquement la possibilité de rouille sur les nouvelles surfaces.

QUICK-DRY ANTI-OXIDENE COATING POSSEDE DES QUALITES PENETRANTES ET ADHESIVES

QUICK-DRY ANTI-OXIDENE est un enduit asphalte noir dont la formule spéciale lui permet de pénétrer dans les endroits rongés pour retarder la propagation des dégâts. Pour de meilleurs résultats, il faut ôter la rouille et les écailles avant l'application de QUICK-DRY ANTI-OXIDENE. Il est suffisamment flexible que pour se contracter et se dilater avec le métal sans altérer ses qualités adhésives. Un tel stress peut faire se craquer toute peinture normale. Les excellentes qualités collantes et pénétrantes du produit lui assurent une adhésion supérieure sur le métal ou le béton. Sur les surfaces de métal, il protège contre la rouille et la corrosion causées par l'humidité, la plupart des acides dilués, les alcalis, l'eau salée, l'air salin, les fumées et toute autre pollution. Sur les surfaces de béton, il protège contre la détérioration des fumées industrielles, du sel, de l'humidité et toute autre pollution de l'air. Qu'il soit en bloc ou coulé, le béton durera plus longtemps, et en même temps, les frais de réparation seront réduits ou simplement éliminés.

QUICK-DRY ANTI-OXIDENE COATING protège contre la rouille et la corrosion causées par l'humidité, la plupart des acides dilués, les alcalis, l'eau salée, l'air salin, les fumées.

QUICK-DRY ANTI-OXIDENE COATING POUR SURFACES DE METAL

Pour les surfaces de métal, la préparation est importante. Le métal devrait être débarrassé de toutes écailles y compris celles de peinture, saleté, rouille et tout autre matériau détaché. Vous pouvez faire ceci au moyen d'une brosse en fer ou d'un racloir afin de nettoyer toutes les particules détachées - - il n'est toutefois pas nécessaire de nettoyer la rouille jusqu'au métal nu. La surface doit être sèche. De la nouvelle tôle galvanisée doit être nettoyée et il faut attendre une période de trois mois avant une application. Pour les surfaces extérieures, le temps de séchage est d'environ quatre heures. Une seconde couche peut être appliquée après de temps. Il est recommandé d'appliquer deux couches là où existent des conditions telles que la pluie acide ou l'eau saline. Les quantités pour surfaces de métal sont d'environ un litre de QUICK-DRY ANTI-OXIDENE pour 7m^2.

QUICK-DRY ANTI-OXIDENE COATING POUR SURFACES DE BETON

Pour les surfaces de béton, elle doivent être nettoyées et sèches. Utiliser une brosse à fibres rapides pour enlever les ecailles ou tout autre materiau détachés. Ne pas appliquer

sur les surfaces peintes. Pour la première couche, les quantités de QUICK-DRY ANTI-OXIDENE COATING seront d'un litre pour 2 à 4 m2. Lorsque la première couche est sèche (approximativement quatre heures), appliquez la seconde a raison d'un litre pour 4 a 7 m2. La couche finale devrait être sèche à peu près en 72 heures, selon le degré d'humidité. QUICK-DRY ANTI-OXIDENE COATING s'applique tel qu'il sort de son conditionnement - - donc pas besoin de le mélanger ou de le diluer. Au début, le produit a un aspect noir de jais, mais cette couleur changera vers une belle couleur brune-noire lors de l'application.

QUICK-DRY ANTI-OXIDENE COATING OFFRE DE APPLICATIONS DIVERSES

Regardez autour de vous et vous verrez que ce produit a des applications multiples:

Hangar-remises en métal, toits métalliques, ponts, traverses et poutres, l'intérieur et l'extérieur des entrepôts en métal. Et puis, il y a les aboutements en béton, l'intérieur des tuyaux d'égouts en béton, toutes les structures métalliques ou en béton exposées à l'eau, l'eau saline ou l'eau des égouts, ainsi que les tuyaux et les raccords en fonte, équipement de forage de pétrole et derricks ; sans oublier l'équipement fermier, de construction ou minier, les citernes à eau et aux produits chimiques, les châteaux d'eau métalliques ou en béton. Les joints de mortier des constructions en blocs de béton sont particulièrement vulnérables, mais QUICK-DRY ANTI-OXIDENE COATING les protègera et ira à l'encontre de leur détérioration par des acides.

QUICK-DRY ANTI-OXIDENE EST ECONOMIQUE

QUICK-DRY ANTI-OXIDENE COATING est effectivement économique à longue terme ; non seulement il vous donnera une protection mais il va sans dire qu'il est bien moins cher que le remplacement intégral d'une construction métallique ou en béton. Qui plus est, il est moins cher que n'importe quelle autre peinture pour métal ou béton. Avec seulement un litre de QUICK-DRY ANTI-OXIDENE COATING, il est possible de couvrir 7 m2 de surface métallique. Il est même probable qu'une seule couche soit suffisante sur des surfaces lisses. Les surfaces en béton ont besoin d'un peu plus de produit, étant donne qu'une seconde couche est recommandée, mais considérant le prix très modique de QUICK-DRY ANTI-OXIDENE COATING, cela ne vous reviendra à quelques petits sous en plus au mètre carré.

QUICK-DRY ANTI-OXIDENE COATING est applique tel qu'il sort du conditionnement ; pas besoin de le mélanger, ni de le diluer et vous l'appliquez soit à la brosse ou au pistolet.

Il est important à noter que les peintures qui ne sont pas à base d'asphalte ont des difficultés à prendre sur QUICK-DRY ANTI-OXIDENE COATING.

SPECIFICATIONS

QUICK-DRY ANTI-OXIDENE COATING

Product Code: #3076

QUICK-DRY ANTI-OXIDENE COATING est un bitume fluidifié à base particulière dans un solvant de pétrole à évaporation rapide. Le matériau ne contient pas les huiles de séchage, de résines ou de pigments. Au taux normal de l'application, la couleur est noire, mais l'épaisseur du film est très mince, il pourrait être un brun foncé.

QUICK-DRY ANTI-OXIDENE sèche rapidement et est particulièrement utile pour arrêter la formation de rouille sur les surfaces métalliques. Sa résistance aux intempéries est bonne, et l'acide dilué et solutions salines n'affectent pas dans des conditions de test.

QUICK-DRY ANTI-OXIDENE COATING obtient les résultats suivants typiques:

Specific Gravity @ 60/60°F (15.5/15.5°C)	.91
Pounds per gallon @ 60°F (15.5°C)	7.58
Consistency	Brush or Spray
Flash Point, PMCC	104ºF (40ºC)
Viscosity @ 122°F (50°C) Saybolt Furol	45
Asphalt Content, Wt. %, minimum	55.0
Drying Time, 1 mil Dry film thickness:	
To Touch, Minutes, Maximum	20
Through, Maximum	40
Hard, Hours, Maximum	24
Properties of Original Base Asphalt:	
Softening Point (R&B)	190°F (88°C)
Penetration @ 77°F (25°C)	6
Properties of Solvent used to make QUICK-DRY ANTI-OXIDENE:	
Gravity, API @ 60°F (15.5°C)	52.2
Specific Gravity @ 60/60°F (15.5/15.5°C)	0.77
Pounds/Gallons @ 60°F (15.5°C)	6.43
Distillation, ASTM D86	
Initial Boiling Point	310°F (154.4°C)
End Point	330°F (165.6°C)

La peinture sans base d'asphalte ne se lien pas avec QDA-OC.

Informations d'usage: Pour propre usage lisez la fiche signalétique.

CANADA

TEXAS • ONTARIO • SASKATCHEWAN

Phone: 800-827-0711 • www.texasrefinery.ca

PRINTED 10/2015